STEAM - 18 BAR



APPLICATIONS
Impusión de vapor saturado a alta temperatura.

INTERNAL CORE
EPDM negro conductivo.

REINFORCEMENT
Malla de acero de gran tenacidad.

COVER
Caucho EPDM rojo microperforado.

WORKING PRESSURE
18

MAXIMUM TEMPERATURE
210 (puntas de 232°C)

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA340AH013	1/2	13	23	130	0,400
TA340AH019	3/4	19	31	190	0,740
TA340AH025	1"	25	38	250	0,900
TA340AH032	1"1/4	32	46	320	1,190
TA340AH038	1"1/2	38	52	380	1,340
TA340AH051	2"	51	67	510	2,130
TA340AH063	2"1/2	63	81	630	2,990
TA340AH076	3"	76	94	760	3,970

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados