

2 SC LISA



APLICACIONES

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos. Aceites a base de Poliglicol, emulsiones de agua-aceite y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético MSHA con retardante de llama aprobado.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

EN 857 2SC - SAE 100 R16

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas de acero de alta tenacidad.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTL230604B	4	6	1/4	13,5	420	1600	50	0,29
RTL231006B	6	10	3/8	17,4	350	1400	65	0,41
RTL231208B	8	12	1/2	20,6	280	1120	90	0,51
RTL231610B	10	16	5/8	23,7	250	1000	100	0,64
RTL232012B	12	19	3/4	27,7	215	1000	120	0,83
RTL232516B	16	25	1"	35,5	165	660	150	1,20

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/06/2026 a las 10:27:00)