4SH



APLICACIONES
Para instalaciones con picos de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

NORMATIVA
EN 856 4SH

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
4 espirales de acero de alta resistencia.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta antiabrasión HARC de caucho sintético. Retardante de llama MSHA aprobado.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT422012	12	19	3/4	31,9	420	1680	280	1,45
RT422516	16	25	1"	38,5	380	1520	340	2,14
RT423220	20	31	1"1/4	45,9	350	1400	460	2,51

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:08:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados