

4SH



APLICACIONES

Para instalaciones con picos de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta antiabrasión HARC de caucho sintético. Retardante de llama MSHA aprobado.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

EN 856 4SH

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

4 espirales de acero de alta resistencia.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT422012	12	19	3/4	31,9	420	1680	280	1,45
RT422516	16	25	1"	38,5	380	1520	340	2,14
RT423220	20	31	1" 1/4	45,9	350	1400	460	2,51

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:16:46)