

FLEXIT 1T (R1AT/1SN)



APLICACIONES

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base poliglicol, emulsiones aceite-agua y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo caucho sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama MSHA

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

SAE 100 R1AT - DIN/EN 853 1SN

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza de acero de alta tenacidad

TEMPERATURA MÁXIMA

100/125

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT120503	03	5	3/16	11,8	250	1000	90	0,2
RT120604	04	6	1/4	13,2	225	900	100	0,21
RT120805	05	8	5/16	14,50	215	860	115	0,24
RT121006	06	10	3/8	17,2	180	720	125	0,33
RT121208	08	12	1/2	20,4	160	640	180	0,41
RT121610	10	16	5/8	23,5	130	520	200	0,45
RT122012	12	19	3/4	27,5	105	420	240	0,58
RT122516	16	25	1"	35,4	88	350	300	0,88
RT123220	20	32	1"1/4	43,5	63	250	420	1,23
RT124024	24	40	1"1/2	50	50	200	500	1,51
RT125032	32	50	2"	63,6	40	160	630	1,97
RT126040	40	60	2"1/2	76,5	40	160	760	2,54
RT127548	48	75	3"	88,5	35	140	900	2,71

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:28:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex. Todos los derechos reservados