

FLEXIT HT2



APLICACIONES

Tubería de alta temperatura, Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Poliglycol, emulsiones de agua-aceites y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho con retardante de llama.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

SAE 100 R2AT - DIN/EN 853 2SN

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas de acero de alta tenacidad

TEMPERATURA MÁXIMA

135 / 150

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT290604	4	6	1/4	15	400	1600	100	0,33
RT291006	6	10	3/8	18,80	330	1320	125	0,50
RT291208	8	12	1/2	22,20	275	1100	180	0,59
RT291610	10	16	5/8	25,20	250	1000	200	0,71
RT292012	12	20	3/4	29,30	215	860	240	0,86
RT292516	16	25	1"	37,20	165	660	300	1,28
RT293220	20	32	1"1/4	47,30	125	500	420	2,02
RT294024	24	40	1"1/2	53,70	90	360	500	2,23
RT295032	32	50	2"	66,70	80	320	630	2,85

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/08/2026 a las 08:20:17)

