TEFLÓN DOBLE MALLA



APLICACIONES
Agua, aceite, combustible y vapor a alta temperatura. Extremadamente resistente a la temperatura y corrosión. Inerte, insoluble e ininflamable.

NORMATIVA
FDA

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Teflón liso

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Dos trenzas de acero AISI 304

TEMPERATURA MÁXIMA
260

TEMPERATURA MÍNIMA
-70

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT340604	4	6	1/4	10,9	195	779	85	0,17
RT341006	6	10	3/8	14,6	190	759	135	0,23
RT341208	8	13	1/2	18,5	171	682	165	0,37
RT342012	12	20	3/4	25,2	133	533	225	0,61
RT342516	16	25	1"	31,7	105	421	305	0,77

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:51:31)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados