ASP./IMP. AGUA - 10 BAR



APLICACIONES
Aspiración e impulsión de agua y disoluciones con leves proporciones de químicos.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
EPDM negro conductivo.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
EPDM negro conductivo resistente a la abrasión y ozono.

PRESIÓN DE TRABAJO
10

PRESIÓN DE ROTURA
30

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA202AA025	1"	25	35	100	0,690
TA202AA032	1"1/4	32	42	128	0,820
TA202AA038	1"1/2	38	48	152	0,950
TA202AA051	2"	51	61	204	1,240
TA202AA060	2"3/8	60	72	240	1,710
TA202AA063	2"1/2	63	75	252	1,780
TA202AA076	3"	76	88	304	2,140
TA202AA080	3"1/8	80	82	320	2,300
TA202AA090	3"1/2	90	102	360	2,700
TA202AA102	4"	102	114	408	3,010

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:59:22)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados