

# VAPOR SATURADO Y AGUA CALIENTE - 6 BAR



## APLICACIONES

Impulsión de vapor saturado y agua caliente.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

## PRESIÓN DE TRABAJO

6

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho EPDM negro conductivo.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Caucho EPDM negro conductivo.

## TEMPERATURA MÁXIMA

165

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA350AA019	3/4	19	29	0,470
TA350AA025	1"	25	35	0,900

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 04:36:11)