

VAPOR SATURADO Y AGUA CALIENTE - 6 BAR

**Aplicaciones**

Impulsión de vapor saturado y agua caliente.

Construcción Refuerzo

Trenza téxtil de gran tenacidad.

Presión De Trabajo

6

Temperatura Mínima

-40

Construcción Interior

Caucho EPDM negro conductivo.

Construcción Exterior

Caucho EPDM negro conductivo.

Temperatura Máxima

165

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA350AA019	3/4	19	29	0,470
TA350AA025	1"	25	35	0,900

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica.